

weber.min

Декоративная известково-цементная штукатурка

- белого цвета
- паропроницаемая
- натуральные компоненты
- экономичный расход



Производство сертифицировано

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для окончательной (финишной) отделки и создания структурированной поверхности на оштукатуренных и грунтованных поверхностях;
- Для защиты и декоративного оформления (цветового и структурного) фасадов новых, реконструируемых, модернизируемых или ремонтируемых строений;
- Для окончательной отделки систем скрепленной теплоизоляции **weber.therm**, **weber.therm min**, **weber.therm comfort** и **weber.therm MonoRoc**;
- Для использования при внешней и внутренней отделке. При внешней отделке обязательно применение грунтовки и последующее окрашивание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Связующее	Известь, белый цемент
Плотность сухой смеси, кг/м ³	1300-1500
Количество воды затворения, на 25 кг	6,75
Плотность раствора, кг/м ³	1500-1800
Время жизни раствора, мин, не менее	120
Прочность при сжатии, МПа, не менее	2,5
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее	1
Прочность сцепления с бетонной поверхностью, МПа, не менее	0,4
Сопротивление паропроницаемости, м ² ·ч·Па/мг	0,1
Морозостойкость, циклов, не менее	100

Фасовка:

Бумажный трехслойный мешок по 25 кг

Хранение:

6 месяцев со дня изготовления в неповрежденной заводской упаковке, в сухом закрытом помещении при температуре от +5 до +25 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания:

Основаниями для нанесения покрытия являются за-грунтованные, известково-цементные, цементные и полимерцементные штукатурки и армированные слои систем скреплённой теплоизоляции. Все основания должны быть ровными, сухими, без трещин и пыли, или легко отслаивающихся частей. Кромки, углы и др. следует аккуратно выровнять уже в базовой штукатурке. Штукатурка должна накладываться на тщательно подготовленную поверхность. При восстановлении или ремонте покрытия, основание должно быть очищено от всех свободных, легко отслаивающихся частей штукатурки и загрунтованы.

Смешивание:

Залить в емкость 6,75 литров чистой воды и засыпать 25 кг (мешок) декоративной штукатурки **weber.min**. При этом смесь добавляется в воду, а не наоборот. Рекомендуемая температура воды 20°C, но не выше +40°C. Перемешивать раствор необходимо механическим способом при помощи дрель-миксера со средней скоростью (400 - 600 об/мин) до достижения однородной массы. После чего оставить массу постоять в течение 10 мин и еще раз перемешать. Время использования приготовленного раствора 2 часа с момента затворения водой.

Условия нанесения:

Температура основания, материала и окружающей среды при нанесении и в течение 3-х суток после окончания работ должна быть не менее +5°C. При нанесении следует избегать прямых солнечных лучей, ветра и дождя. При условиях, способствующих быстрому высыханию штукатурки (температура выше +25°C, сильный ветер, нагретое основание и т.д.), необходимо учитывать все условия (в том числе, например, площадь поверхности), влияющие на возможность правильного проведения работ. При условиях, затрудняющих высыхание (низкие температуры, высокая относительная влажность воздуха и т.д.), следует учитывать замедленное высыхание и, следовательно, возможность повреждения дождем в течение более 8 часов.

Выполнение работ:

Раствор можно наносить вручную, при помощи стального шпателя, слоем толщиной, равной величине зерна. Чтобы избежать появления видимых швов, поверхность рекомендуется разбить на более маленькие площади, на которые раствор наносят непрерывно. Швы рекомендуется разместить в местах, в которых они меньше видимы, или по архитектурным границам, как например, в местах деформационных швов или за водосточными трубами. Достижение однородной поверхности требует использования подъемника или лесов, которые должны быть расположены на достаточном расстоянии от стены.

Дополнительные операции:

Для обеспечения необходимых условий затвердевания и чтобы избежать образования трещин оштукатуренную

поверхность необходимо поддерживать влажной в течение примерно 3 суток после нанесения при помощи распылителя.

Окраска:

Для защиты декоративной штукатурки **weber.min** и получения цветowego покрытия рекомендуется окрасить поверхность силиконовой краской **weber.ton micro V**, предварительно обработав штукатурное покрытие грунтовкой **weber.prim S10** (разбавленной водой 1:1), или акриловой краской **weber.ton akrylat** (только для теплоизоляционной системы **weber.therm**), предварительно обработав основание грунтовкой **weber.prim A10** (разбавленной водой 1 : 4)

Рабочий инструмент:

Гладилка (полутёрка) из ПВХ, шпатель (гладилка) из нержавеющей стали, лопатка (мастерок) из нержавеющей стали, миксер-насадка на дрель, дрель с возможностью регулирования оборотов, малярная кисть и валик, большая пластиковая емкость для размешивания (при невозможности перемешивания в поставочной таре).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу после окончания работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

РАСХОД

Структура зернистая («шуба»)

	размер зерна, мм	расход кг/м ²	код
очень мелкозернистая	1,0	1,8	OM110Z
мелкозернистая	1,5	2,1	OM115Z
среднезернистая	2,0	3,1	OM120Z
крупнозернистая	3,0	4,2	OM130Z

Структура бороздчатая («короед»)

среднезернистая	2,0	2,7	OM120R
-----------------	-----	-----	--------

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

Компания Славдом

www.slav-dom.ru

Контактные данные в г. Москва

Профессиональный шоу-рум «Павелецкая»:

115114, Москва, Павелецкая наб., д. 2, с. 01, оф. 133,
деловой квартал «LoftVille»

**Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Можайское-
МКАД54»:**

121596, Москва, Можайское ш., д. 165, с. 1 (54 км.
МКАД, внешняя сторона, заезд через дублер)

8 (495) 640-51-51

8 (800) 333-51-51

msk@slav-dom.ru

Контактные данные в г. Санкт-Петербург

Профессиональный шоу-рум «Аптекарская»:

197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 12,
БЦ «Кантемировский»

Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Пискаревский»:

195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 150,
корп. 2, лит. Н

8 (812) 337-51-51

8 (800) 333-51-51

spb@slav-dom.ru