

# Kiilto TR



## Смесь штукатурная цементная армированная

- Толщина слоя – от 2 до 30 мм
- Ручное и машинное нанесение
- Влагостойкая
- Пластичная
- Низкий расход

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная штукатурная смесь на цементной основе с армирующими волокнами. Применяется для выравнивания и ремонта оснований из бетона, кирпича, газобетона, цементной штукатурки, при внутренних работах. Поверхность, выровненную раствором, можно облицевать плитками, обработать гидроизоляционными материалами, окрашивать, а также выравнивать финишными шпаклёвками.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

#### Условия для проведения работ

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха и основания должна быть в пределах от +5 до +30 °С. При нанесении раствора и во время его высыхания следует избегать воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков.

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными. Подготовка основания

Выравниваемые поверхности должны быть сухими, прочными, чистыми. Необходимо удалить с поверхности старую краску и непрочные держащиеся частицы. Основание рекомендуется обработать грунтовками Kiilto Primer, Start Primer или Light Primer в соответствии с инструкциями к данным материалам. Слишком сухие поверхности рекомендуется смочить водой перед выравниванием.

#### Приготовление растворной смеси

Медленно высыпать содержимое мешка, постоянно перемешивая, в заранее отмерянное количество чистой воды комнатной температуры (+10...+20 °С) до образования равномерной вязкой массы без видимого расслоения и комков. Полученной массе дать отстояться в течение 5 мин, после чего ещё раз перемешать и приступить к работе. Готовый раствор следует использовать в течение 3 ч (при температуре +20±2 °С). Не используйте слишком много воды для затворения, т.к. это приведёт к потере прочностных характеристик готового раствора.

Нанесение

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ТОЛЩИНА СЛОЯ            | - при выравнивании по всей поверхности<br>- от 2 до 30 мм;                  |
| ВЫСЫХАНИЕ ДО СУХОСТИ НА | 1 сутки (при температуре +20±2 оС),<br>зависит от слоя нанесения            |
| РАСХОД                  | 1,4 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм                                 |
| МАКС. РАЗМЕР ФРАКЦИИ    | ≤ 0,63 мм                                                                   |
| ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ     | ≥ 4 МПа (в возрасте 28 суток, T=20±2 о С,<br>W≥50%)                         |
| ВРЕМЯ ЖИЗНИ СМЕСИ       | 3 ч (при температуре +20±2С)                                                |
| СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ       | 0,16 – 0,18 л на 1 кг смеси<br>(4,0 – 4,5 л на мешок 25 кг)                 |
| ЦВЕТ СМЕСИ              | Серый                                                                       |
| ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С   | ≥ 0,4 МПа (с бетонным основанием в<br>возрасте 28 суток, T=20±2 о С, W≥50%) |
| ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО  | Портландцемент                                                              |
| РАЗМЕРЫ УПАКОВОК        | 25 кг                                                                       |
| ХРАНЕНИЕ                | 12 мес                                                                      |



Раствор наносится вручную стальной кельмой или шпателем, затем разравнивается правилом. Для окончательного выравнивания поверхность штукатурки можно затереть металлической гладилкой или тёркой сразу по окончании схватывания раствора. Рекомендуемый слой нанесения – 2-30 мм за один проход.

Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Нанесение раствора можно производить также механически при помощи специальных устройств.

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

#### **Упаковка**

Бумажный 3-слойный мешок со средним слоем полиэтилена массой нетто 20 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от воздействия влаги.

#### **Хранение**

Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев в сухом закрытом помещении, в плотно закрытой оригинальной упаковке, в условиях обеспечивающих предотвращение от увлажнения и повреждения упаковки.

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

### **ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ**

Раздражает органы дыхания и кожу. Опасен для глаз. Избегайте вдыхания пыли, попадания глаза и длительного контакта с кожей. Свежая масса является щелочной. При работе рекомендуется применять перчатки, защитную маску для рта и защитные очки. При попадании в глаза/рот обильно промыть водой и обратиться к врачу. Беречь от детей