



# ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240 Universal

Клеевой и базовый состав для систем Kreisel TURBO

**Область применения:** Для внутренних и наружных работ.  
Предназначен для выполнения армированного базового штукатурного слоя и приклеивания фасадных минераловатных плит в системах Kreisel Turbo на основаниях из обычных бетонов, бетонов с легким заполнителем и ячеистых бетонов, цементных и известково-цементных штукатурок.

**Основные свойства:**

- Водостойкий
- Морозостойкий
- Паропроницаемый

**Нанесение:**



## Характеристики продукта:

Упаковка	
Упаковка	25 кг
Количество единиц упаковки на паллете	42 мешков на паллете
Расход	5 - 6 кг/м <sup>2</sup>
	≥ 3 МПа
	≤ 4 МПа
	≥ 6,5 МПа
	≤ 10 МПа
	≥ 0,6 МПа

**Технические характеристики:**

**Насыпная плотность:** 1,4 кг/л  
**Адгезия к минеральной вате:** ≥ 0,015 МПа  
**Коэффициент паропроницаемости:** 0,048 мг/(м<sup>2</sup>·час·Па)  
**Марка по морозостойкости:** F75  
**Время пригодности к применению после затворения водой:** ок. 120 минут

**Состав:**

- портландцемент
- минеральные наполнители
- минеральные заполнители
- модифицирующие добавки

**Подготовка оснований:** Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности. Проявления биологического характера рекомендуется устранить с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить. Поверхности с трещинами и царапинами нужно исправить шпательочно-ремонтным раствором. Раствор в ремонтируемом месте должен быть высохшим и схватившимся. При неровностях основания необходимо выровнять ремонтной смесью Reparaturmörtel 427, а поверхности с остатками сколотой штукатурки с недостаточной прочностью сцепления заполнить цементной штукатуркой Putzmörtel 560. Сильно впитывающие и пыльные основания грунтовать Tiefgrund LMF 301.

**Типы оснований:**

**Керамические блоки и кирпичи:** грунтовать составом Tiefgrund LMF 301  
**Бетоны, железобетоны:** грунтовать составом Tiefgrund LMF 301  
**Элементы из ячеистого бетона:** двукратное грунтование TIEFGRUND-LMF 301  
**Силикатные блоки:** грунтовать составом Tiefgrund LMF 301  
**Штукатурка цементно-известковая:** грунтовать составом Tiefgrund LMF 301  
**Плиты минераловатные:** без дополнительного грунтования

**KREISEL®**

## ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240 Universal

Клеевой и базовый состав для систем Kreisel TURBO

<b>Приготовление смеси:</b>	Сухую смесь постепенно высыпать в емкость, содержащую необходимое количество воды, перемешивая вручную или механической дрелью-миксером с насадкой для высоковязких растворов, до получения однородной массы.
<b>Нанесение:</b>	Монтаж теплоизоляционных плит: При приклеивании теплоизоляционных плит необходимо нанести порцию раствора и равномерно распределить зубчатым шпателем. На неровных основаниях клей нужно наносить ленточно-точечным способом. После накладывания состава, плиту незамедлительно приложить к стене и прижать до получения ровной поверхности с соседними плитами. Не осуществлять монтаж плит при атмосферных осадках, при сильном ветре и прямом воздействии солнечных лучей. Недопустимо осуществлять монтаж теплоизоляционных плит во время атмосферных осадков, при сильном ветре, прямом воздействии солнечных лучей. Последующие работы могут проводиться не менее, чем через 3 суток.
<b>Условия выполнения работ:</b>	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C. Недопустимо проведение работ во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при большом освещении облицовки солнцем без специальных заслонов, ограничивающих воздействие атмосферных явлений. Необходимо применять полный комплект материалов, входящих в фасадную систему.
<b>Меры безопасности:</b>	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
<b>Хранение:</b>	12 месяцев со дня производства в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.



<b>Примечание:</b>	Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.
--------------------	---