

СВОЙСТВА

- Высокая паропроницаемость
- Увеличивает сцепление декоративного покрытия с основанием
- Предотвращает просвечивание основания
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Создает структурную высокоадгезионную поверхность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт белый кварцевый Основит Экстерконт LP54W предназначен для подготовки оснований под нанесение декоративных штукатурок. Особенно рекомендуется к применению в системах фасадной теплоизоляции «Основит МВ» и «Основит ППС».

Грунт может быть колерован в цвет декоративного покрытия.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Цементные и цементно-известковые, акриловые, гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ. Штукатурно-клеевые составы Основит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Расход	250-300 г/м ²
Время высыхания	1,5-2 часа
Плотность	1,45 кг/дм ³
Максимальная наполнителя	0,315 мм
Морозостойкость при хранении	5 циклов
Температура хранения и транспортировки	+5°C...+40°C
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°C...+30°C
Температура эксплуатации	-50°C...+70°C
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	15 кг

СОСТАВ

Водная полимерная дисперсия, минеральный наполнитель, комплекс вспомогательных добавок.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, масляные и битумные пятна, пыль и другие загрязнения.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

Грунт готов к применению. Не допускать замерзания и перегрева. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания. При замерзании не ускорять оттаивание с помощью любых нагревательных средств и приборов. Размораживать при комнатной температуре. Форсирование оттаивания приведет к нарушению свойств и характеристик грунта.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением материал следует перемешать в заводской таре. Нанести грунт кистью или щеткой на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. Для удобства нанесения допускается разбавление грунта чистой водой, но не более чем на 5%. Нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта, но не ранее чем через 1,5-2 часа. В процессе работы и в последующие 48 часов температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C, влажность воздуха не должна превышать 70%. Грунт не предназначен для обработки металла и дерева, поверхностей покрытых плиткой и масляной краской.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 01.21